

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº MET/L-243.027/3/14

AMOSTRA METÁLICA

INTERESSADO: CORDOBRA IND. E COM. DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Rodovia BR 316 km 21 Dist. de Canutama, s/n- Campestre.

CEP: 68795-000– Benevides (PA)

Ref.: (70.307)

1. IDENTIFICAÇÃO DA (S) AMOSTRA (S)

01 (uma) amostra metálica identificada pelo interessado como: gradil, Painel Fort Cor 50 x 50mm, recebida no laboratório em 30/01/2014 e liberada para ensaio em 03/02/2014.

Identificação Interna: L- 0122219/S1.

2. METODOLOGIA (S) UTILIZADA (S)


ASTM B117 – 11 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus.

3. RESULTADOS OBTIDOS


Exposição à Névoa Salina

Período	Avaliação
300 horas	Sem produtos de corrosão no metal base e/ou empolamento da película de tinta.

Fotografia nº 1 – Antes do Ensaio



Fotografia nº 2 – Depois do Ensaio



4. DATA DO (S) ENSAIO (S)

Ensaio realizado em 07/02/2014 a 20/02/2014.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2014.

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



BRUNO GIOVANNELLI
COORDENADOR DE LABORATÓRIO
CREA nº 5063607379

PLC

L.A. FALCÃO BAUER LTDA.
Centro Tecnológico de Controle da Qualidade



EDUARDO MARQUES
GERENTE DE UNIDADE
CREA nº 0601066201